

广州市龙慧贸易有限公司

地址:广州市天河区瘦狗岭路 379 号侨英花园 A 座 408 室
TEL:020 37398489, 37398735 FAX:020 37398912 邮编:510612

乳化蜡 WE7

化学性质 氧化聚乙烯蜡乳化液

技术指标

项目	数值
固体含量	38-41
pH 值	9.5- 10.5
粘度 (5mm 流杯, 23℃)	20-100 s
密度 (液体比重计, 23℃)	Ca. 1.0g/cm ³
光泽 (85°)	58
摩擦系数	0.39 (0.29 -0.42, 相当安全)
乳化剂种类	非离子/阴离子,不含 APEO

稳定性

- Poligen WE7 需要防止结成冰块。

应用领域

主要用于金属压铸件脱模剂。

包装储存

110kg/桶。不应暴露于超过 35℃ 的温度下, 冬季不应储存于露天的地方。密封储存。保质期两年。

本资料基广州市龙慧贸易有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成。因此, 本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品就其是否满足您的特定要求所需的任何试验。在此郑重申明我们所提供的技术指标或使用建议仅供您参考而不为此承担任何法律责任。