

广州市龙慧贸易有限公司

地址:广州市天河区瘦狗岭路 379 号侨英花园 A 座 408 室
TEL:020 37398489, 37398735 FAX:020 37398912 邮编:510612

乳化蜡 WE6

化学性质 水性微细氧化聚乙烯蜡乳化液

技术指标

项目	数值
固体含量	34-36
PH 值	7.5-9.5
粘度 (5mm 流杯, 23℃)	20-60s
密度 (液体比重计, 23℃)	Ca. 1.0g/cm ³
固体熔点(℃)	126-133
乳化剂种类	非离子/阴离子,不含 APEO

产品特性

- WE6 需要防止结成冰块;
- 含有 WE6 的配方变干后可形成一种高光亮、高硬度的薄膜;
- 经由含有 WE6 的配方处理的表面是光滑的且具有防滑效果。

应用领域

广泛用于油墨, 纸张及木板、颜料制剂、纺织助剂、脱模剂、包装工业用罩光油、热溶性黏合剂、金属涂料、木器防水剂、食品包装等。

包装储存

120kg/桶。不应暴露于超过 35℃ 的温度下, 冬季不应储存于露天的地方。密闭储存。保质期两年。

本资料基广州市龙慧贸易有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成。因此, 本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品就其是否满足您的特定要求所需的任何试验。在此郑重申明我们所提供的技术指标或使用建议仅供您参考而不为此承担任何法律责任。